

CROMEX TYROLIEN

Mortier coloré (prêt à l'emploi)



Le **CROMEX TYROLIEN** est un **MORTIER DÉCORATIF**, hydrofugé, il est destiné à la réalisation d'enduit de finition en "grain tyrolien" et aussi à la réalisation de joints de dalles en sol à l'extérieur ou à l'intérieur. Sur le marché depuis 1935, sa longévité témoigne de sa qualité.

● CONDITIONNEMENT :

Sac de 30kg, palette de 1T470 soit 49 sacs.

● CONSERVATION ET GARANTIE :

- 9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

● PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Utilisation entre 5 et 30°C.

Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

● CONSOMMATION :

- **En enduit** : 5 à 6,5 kg par m²
- **En joint** : De 1 à 5 kg au m² en fonction de la profondeur et de la largeur du joint et de la dimension des carreaux.

Ex : carreaux de 20 x 20
largeur du joint 20 mm
profondeur du joint 8 mm } **3,2 kg/m²**



● UTILISATION EN ENDUIT DE FINITION :

Il s'applique en FINITION sur des parois assurant elles-mêmes l'étanchéité. Les sous-couches seront réalisées selon le DTU 26.1, elles seront saines, rugueuses et serrées. La finition ne pourra être appliquée que 7 jours après la réalisation du sous-enduit. Sur support béton un microgobetis d'accrochage avec MICROFIX sera réalisé.

PRÉPARATION DU MORTIER :

- Ajouter 6 à 7 litres d'eau propre par sac de 30 kg.
- Malaxer (3 à 5 minutes maximum) de préférence mécaniquement.
- Utiliser la gâchée complète.

APPLICATION :

- À la tyrolienne, réaliser une première passe liquide et maigre, puis deux passes croisées.
 - Au pot de projection, appliquer 2 à 3 passes.
 - Pression : 0,8 bar.
 - Les quantités d'eau sont à ajuster et les pressions réglées en fonction de l'aspect final recherché (grains, couleur).
- Pour une finition grain écrasé, ne pas utiliser de truelle ou de taloche métallique.

● UTILISATION EN JOINT DE SOL :

Le mortier prêt à l'emploi CROMEX peut être utilisé en jointoiment de dallages au sol pour des carreaux en terre cuite, en pierre ou en grès émaillé.

A l'extérieur comme à l'intérieur pour des joints de 10 à 30 mm.

PRÉPARATION DU MORTIER :

- Ajouter 4 à 5 litres d'eau propre par sac de 30 kg.
- Malaxer (3 à 5 minutes maximum) de préférence mécaniquement.

APPLICATION :

Remplir le joint en une seule fois à l'aide d'une truelle "langue de chat" ou d'une poche à joint. Enlever le surplus avec une truelle et serrer les joints dès que le mortier commence à tirer.

NETTOYAGE :

Nettoyer les dalles avec une éponge humide avant le durcissement complet des joints

Marquage C E
NF EN 998.1
Type : CR ; classe CS IV

SCHÉMA DU MATÉRIEL



● NOTA

- Un C.C.T.P. plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE